

Brukerveiledning til Smooth HTV – klesvinyl

Tipsene kan også brukes i forhold til andre vinylmerker, men sjekk da produsenten/butikkens anbefalinger når det gjelder presstid, varme og knivinnstillinger.

Under følger en veiledning som er basert på vår/Vinylhobby.no sin kunnskap og erfaring med vinylen.

Dette er kun veiledende informasjon så prøv deg gjerne frem selv med hvilke innstillinger som passer til din maskin. Kniven/maskinens alder, type kniv, ny eller godt brukt kniv (skarphet), temperatur etc. kan påvirke innstillingene.

Vi anbefaler at du tester innstillingene på et mindre motiv først for å se at det funker fint på din maskin!

Kutting og weeding/plukking:

Alle de ulike vinyltypene skal kuttet speilvendt. Det er viktig at du speilvender motivet ditt FØR du kutter. De fleste program har en egen funksjon for dette, kommandoen kan være «speilvend» eller «snu horisontalt». Består motivet ditt av flere deler er det lurt å merke alle «merk alt» eller «grupper merket område», før du speilvender.

Når du kjør klar vinylen for kutting, pass på at plastfilmen skal NED, mot kuttematten, og vinylsiden skal OPP, slik at kniven kutter i selve vinylen og ikke i plastlaget. Når du har kuttet ut motivet ditt, trekkes/nappes (weede) overflødig vinyl bort slik at det motivet kommer frem. Når du er ferdig med å plukke/weede er det kun selve motivet du skal bruke, som er igjen på plastfilmen.

Pressing med varmpresse, klespresse eller strykejern

Vinylen skal strykes ned i stoffet, plastfilmen må derfor vende opp, mot strykejernet/varmeelementet.

- **Bruker du strykejern eller en liten håndpresse**, pass på at underlaget er fast og legg ett bomullsstoff/ kjøkkenhåndkle mellom vinylen og strykejernet, slik at strykejernet ikke kommer i direkte kontakt med platen. Det er også viktig å presse hardt, og uten på å bevege på jernet (da kan vinylen krølle seg). Prøv deg frem i forhold til hvor hardt du må presse, og hvor lenge. Du skal se strukturen på stoffet gjennom vinylen, når det er festet riktig, da har vinylen smeltet og festet seg fast rundt trådene i stoffet, slik at det ikke løsner. Skulle du oppleve at vinylen løsner litt i vask så kan du lett feste den igjen ved å stryke/presse over på nytt. Følg ellers anbefalingene under, som gjelder for varmpresse ☺

HTV Smooth

- **Tykkelse:** 42 micron (96 med plastfilm)
- **Kutteinnstilling:**
 - Cameo: Knivinnstilling: 2, Tykkelse: 6, Fart: 8
 - ScanNcut: Kniv: 2, Press: 1, Fart: 2
- **Temperatur:** 160 * C
- **Pressetid:** 15-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!
- **Cold Peel** (la plastfilmen kjølnes før den trekkes av)
- **Press igjen i 15-30 sek** (gjerning lenger tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.
- **SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet.** Du skal se kontur av stoffet i vinylen. Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre.

HTV Hot Flex Smooth: Samme innstillinger som HTV Smooth

HTV Glitter

- **Tykkelse:** 264 micron (354 med plastfilm)
- **Kutteinnstilling:**
 - Cameo- Kniv: 3, Tykkelse: 33, Fart: 5
 - ScanNcut: Kniv: 4, Press: 3, Fart: 2
- **Temperatur:** 160*C
- **Pressetid:** 20 - 25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press
- **Cold peel** (la plastfilmen kjølnes før den trekkes av)
- **Press igjen, i 20 -45 sek** (gjerning lenger tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.

- **SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet.** Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre.

HTV Flock

Tykkelse: 500 micron (566 med plastfilm)

Kutteinnstilling:

- Cameo: Kniv: 4, Kraft/press: 33, Fart: 6
- ScanNcut: Kniv: 4, Press: 3, Fart: 2

Temperatur: 160 gr C

Pressetid: 20-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjøle før den trekkes av)

Press i 20-30 sek (gjærne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.

HTV Speil

Tykkelse: 32 micron (82 med plastfilm)

Kutteinnstillinger:

- Cameo: Kniv: 2, Kraft/press: 14, Fart: 8
- ScanNcut: Kniv: 2, Press: 1, Fart: 2

Temperatur: 140°C (Ikke bruk for mye varme da speilvinylen krøller seg når den blir for varm.

Pressetid: 10-15 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Warm peel (Trekkes av mens plastfilmen er varm, men forsiktig så du ikke brenner deg!)

Press igjen, i 10-15 sek etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. Her må du passe på å ikke stryke for lenge siden for mye varme vil krølle vinylen!! mulig du må beregne noe ekstra tid ved bruk av strykepresse og strykejern.

HTV Reflex

Tykkelse: 125 micron (180 med plastfilm)

Kutteinnstillinger:

- Cameo: Kniv/blade: 2, Press/force 15, Fart/speed: 8
- ScanNcut: Kniv/blade: 3, Press/force: 4, Fart/Speed: 2

Temperatur: 160 gr C

Beskyttelsesfilm må trekkes av før cutting. Den kan være litt vanskelig å se men bruk en spiss gjenstand i hjørnet så vil den løsne. Beskyttelsesfilmen på reflexvinylen er over vinylsiden på arket

Pressetid: 20-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølnes før den trekkes av)

Press i 20-45 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre.

HTV Hologram

Tykkelse: 32 micron (82 med plastfilm)

Kutteinnstillinger:

- Cameo: Kniv: 2, Press: 14, Fart: 8
- ScanNcut: Kniv: 2, Press: 1, Fart: 2

Temperatur: 155 *C

Pressetid: 10-15 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Warm peel: (Trekkes av mens plastfilmen er varm, men forsiktig så du ikke brenner deg!)

Press igjen 10-20 sek: etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. Her må du passe på å ikke stryke for lenge siden for mye varme vil krølle vinylen!! mulig du må beregne noe ekstra tid ved bruk av strykepresse og strykejern.

HTV Glow in the dark

Kutteinnstilling:

- Cameo: Kniv: 3, Kraft: 11, Fart: 7
- ScanNcut: Kniv: 3, Kraft: 3, Fart: 2

Temperatur: 155 *C

*Beskyttelsesfilmen må trekkes av **før** kutting. Den kan være litt vanskelig å se, men bruk en spiss gjenstand i ett hjørne så vil den løsne. Beskyttelsesfilmen ligger over selve vinylen på arket)*

Pressetid: 10-20 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press!

Cold peel (la plastfilmen kjølnes før den trekkes av)

Press i 10-20 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre, men forsiktig så ikke vinylen smelter